

Классификация					
DIN 8555			EN 14700		
MSG 1-GF-350-P			T Fe 1		
Описание и область применения					
UTP ROBOTIC 352 бесшовная низколегированная металлпорошковая проволока для наплавки сталей средней твердости. возможность обеспечения непрерывной, плавной подачи проволоки в сочетании с прекрасной свариваемостью, делает эту проволоку особенно привлекательной для использования в роботизированных сварочных комплексах.					
Область применения: Шкивы, цепи, гусеничные катки, зубчатые колеса и т.п.					
Химический состав					
	Газ	C	Si	Mn	Cr
wt.-%	M21	0.25	0,55	1,75	1,7
Механические свойства наплавленного металла – средние значения (мин. значения)					
Условия			Твердость		
			Твердость		
u			325 - 375		
u – без термообработки, после сварки					
Рабочие параметры					
	Полярность	DC+		Размер, мм	
	Защитный газ (EN ISO 14175)	M21	1.2		
			1.6		
Одобрения					
-					