

Классификация

AWS A5.23 / SFA-5.23

EN ISO 26304-A

EF3

S3Ni1Mo

Описание и область применения

Union S 3 NiMo1 омедненная сплошная проволока для дуговой сварки под флюсом нелегированных и низколегированных мелкозернистых марок стали.

Рекомендованные флюсы:

UV 309 P	UV 310 P	UV 418 TT
UV 420 TT	UV 420 TT-LH	UV 420 TT-W
UV 420 TTR	UV 420 TTR-C	UV 420 TTR-W

Химический состав

	C	Si	Mn	Ni	Mo
wt.-%	0.12	0.20	1.75	0.95	0.55

Рабочие параметры

Размер, мм

1.6

2.0

2.5

3.0

3.2

4.0

5.0

Одобрения

-