

**Классификация**

AWS A5.17 / SFA-5.17

EN ISO 14171-A

EN12K

S3Si

**Описание и область применения**

**Union S 2 Si** Омедненная сплошная проволока для дуговой сварки под флюсом конструкционных сталей марок до S235-S460.

**Рекомендованные SAW флюсы:**

UV 309 P	UV 310 P	UV 400
UV 418 TT	UV 419 TT-LH	UV 420 TTR
UV 422 TT-LH		

**Химический состав**

	C	Si	Mn
wt.-%	0.10	0.30	1.65

**Рабочие параметры**
**Размер, мм**

2.0

2.5

3.0

3.2

4.0

**Одобрения**

-