

Классификация

AWS A5.17 / SFA-5.17

EN ISO 14171-A

EM12K

S2Si

Описание и область применения

Union S 2 Si Омедненная сплошная проволока для дуговой сварки под флюсом конструкционных сталей марок до S235-S420.

Рекомендованные SAW флюсы:

UV 305

UV 306

UV 310 P

UV 400

UV 418 TT

UV 419 TT-W

UV 420 TTR

Химический состав

	C	Si	Mn
wt.-%	0.10	0.30	1.10

Рабочие параметры

Размер. мм

2.0

2.4

3.0

3.2

4.0

Одобрения

-