

Классификация

AWS A5.23 / SFA-5.23

EN ISO 14171-A

ENi2

S2Ni2

Описание и область применения

Union S 2 Ni 2,5 омедненная сплошная проволока для дуговой сварки под флюсом для низкотемпературных применений (-60 / -80°C).

Рекомендуемые SAW флюсы:

UV 418 TT

UV 420 TT

Химический состав

	C	Si	Mn	Ni	S
wt.-%	0.09	0.10	1.00	2.30	≤ 0.010

Рабочие параметры

Размер, мм

2.4

2.5

3.0

4.0

Одобрения

-